

# 福島県土木工事用示方配合一覧表 (平成20年度) 普通ポルトランドセメント

(株)シーズ

(標準形混和剤使用)

無筋鉄筋	区分番号	区分番号	呼び強度	配合強度	水セメント比 (%)	細骨材率 (%)	単位量 (kg/m <sup>3</sup> )					ランクアップした場合相当する呼び強度	
							水	セメント	砂	砕石	混和剤		
無筋 コン クリ ート		普通 18-8-40	N	18	22.0	67.8	44.6	155	229	848	1060	2.29	-
		規格外 18-3-20-C265-60%	N	設計基準強度 <sup>18</sup>	26.5	60.0	47.2	162	270	872	984	2.70	21
		普通 18-5-40-60%	BB	設計基準強度 <sup>18</sup>	26.4	60.0	41.2	150	250	778	1118	2.50	24
		普通 18-8-40-C230-60%	N	18	26.5	60.0	43.1	154	257	809	1078	2.57	24
	-1	普通 18-8-40-60%	BB	18	26.4	60.0	41.9	154	257	783	1094	2.57	24
	-1	普通 18-8-40-60%	N	18	26.5	60.0	43.1	154	257	809	1078	2.57	24
		普通 18-15-40-C270-60%	N	18	26.5	60.0	45.0	165	275	825	1018	2.75	24
	-1	普通 18-8-40-55%	N	18	30.0	55.0	41.6	154	280	773	1094	2.80	27
		普通 30-15-40-C370-50%	N	30	40.1	44.5	37.7	165	370	663	1102	3.70	36
		舗装 曲げ4.5-2.5-40(規格外)	N	曲げ4.5	5.30	40.9	34.0	148	362	613	1202	3.62	-
		舗装 曲げ4.5-6.5-40(規格外)	N	曲げ4.5	5.30	40.9	34.9	154	377	621	1168	3.77	-
鉄筋 コン クリ ート		普通 21-8-20-55%	N	21	30.0	55.0	46.9	169	308	843	963	3.08	27
		普通 24-8-20-55%	N	24	30.0	55.0	46.9	169	308	843	963	3.08	27
	-1	普通 24-8-20-55%	BB	24	29.2	55.0	46.6	169	308	833	963	3.08	27
		普通 24-8-40-55%	N	24	30.0	55.0	41.6	154	280	773	1094	2.80	27
		普通 24-8-20-C300-55%	N	24	30.0	55.0	46.9	169	308	843	963	3.08	27
		普通 27-8-20-50%	N	27	34.3	50.0	44.3	169	338	786	994	3.38	30
		普通 27-8-20-55%	N	27	32.0	52.5	46.5	169	322	830	963	3.22	-
		普通 30-8-20-55%	N	30	36.0	48.2	44.0	169	351	775	994	3.51	-
	21	普通 40-8-20-55%	H	40	47.0	36.6	36.1	173	473	595	1060	4.73	-

1)空気量は4.5%

2)配合内容については、予告なく変更することがございます。

# 福島県土木工事用示方配合一覧表 (平成20年度) 高炉セメントB種

(株)シーズ

(標準形混和剤使用)

無筋 鉄筋	区分 番号	区分番号	呼び強度	配合強 度	水セメ ント比 (%)	細骨材 率 (%)	単体量(kg/m <sup>3</sup> )					ランクアップ した場合 相当する呼 び強度
							水	セメント	砂	砕石	混和剤	
無筋 コン クリ ート		普通 18-8-40 BB	18	22.0	69.7	43.6	155	223	827	1078	2.23	-
		規格外 18-3-20-C265-60% BB	設計基準強度 <sup>18</sup>	26.4	60.0	46.9	162	270	861	984	2.70	24
		普通 18-5-40-60% BB	設計基準強度 <sup>18</sup>	26.4	60.0	41.2	150	250	778	1118	2.50	24
		普通 18-8-40-C230-60% BB	18	26.4	60.0	41.9	154	257	783	1094	2.57	24
	-1	普通 18-8-40-60% BB	18	26.4	60.0	41.9	154	257	783	1094	2.57	24
	-1	普通 18-8-40-60% BB	18	26.4	60.0	41.9	154	257	783	1094	2.57	24
		普通 18-15-40-C270-60% BB	18	26.4	60.0	43.7	165	275	799	1036	2.75	24
	-1	普通 18-8-40-55% BB	18	29.2	55.0	40.5	154	280	749	1110	2.80	27
		普通 30-15-40-C370-50% N	30	37.2	44.5	36.4	165	370	634	1118	3.70	33
		舗装 曲げ4.5-2.5-40(規格外)BB	曲げ4.5	5.30	40.3	28.9	148	368	517	1283	3.68	-
		舗装 曲げ4.5-6.5-40(規格外)BB	曲げ4.5	5.30	40.3	29.5	154	383	519	1252	3.83	-
	鉄筋 コン クリ ート		普通 21-8-20-55% BB	21	29.2	55.0	46.6	169	308	833	963	3.08
		普通 24-8-20-55% N	24	30.0	55.0	46.9	169	308	843	963	3.08	27
-1		普通 24-8-20-55% BB	24	29.2	55.0	46.6	169	308	833	963	3.08	27
		普通 24-8-40-55% BB	24	29.2	55.0	40.5	154	280	749	1110	2.80	27
		普通 24-8-20-C300-55% N	24	30.0	55.0	46.9	169	308	843	963	3.08	27
		普通 27-8-20-50% BB	27	32.6	50.0	44.0	169	338	775	994	3.38	30
		普通 27-8-20-55% N	27	32.0	52.5	46.5	169	322	830	963	3.22	-
		普通 30-8-20-55% N	30	36.0	48.2	44.0	169	351	775	994	3.51	-
21		普通 40-8-20-55% H	40	47.0	36.6	36.1	173	473	595	1060	4.73	-

1)空気量は4.5%

2)配合内容については、予告なく変更することがございます。