

当社の呼び強度と水セメント比の関係は次の通りです

水セメント比の指定のある場合は、次の表の中から満足する組み合わせをお選びください。

H22 年度

呼び強度	水セメント比 (%)		
	N	B B	H(7)
1 8	6 7 . 8	6 9 . 7	6 5 . 3
2 1	6 2 . 4	6 2 . 7	5 9 . 7
2 4	5 6 . 3	5 5 . 3	5 3 . 5
2 7	5 2 . 5	5 0 . 8	4 9 . 7
3 0	4 8 . 2	4 5 . 8	4 5 . 4
3 3	4 5 . 4	4 2 . 6	4 2 . 6
3 6	4 2 . 9	3 9 . 9	4 0 . 1
4 0	3 9 . 3	3 6 . 1	3 6 . 6
4 2	3 8 . 0	3 4 . 7	3 5 . 4
4 5	3 6 . 2	3 2 . 9	3 3 . 7
曲げ 4.5	4 0 . 9	4 0 . 3	4 0 . 9

(株)シーズ 生コンクリート工場