

福島県土木工事用標準配合一覧表 (2021年度)

標準仕様基準

(株)シーズ

(標準形混和剤使用)

無筋鉄筋	区分番号	コンクリート種別		呼び方	呼び強度	配合強度	水セメント比	細骨材率	単位量(kg/m ³)					
							(%)	(%)	水	セメント	砂	砕石	混和剤	
無筋 コン クリ ート	②	普通	18-8-40-60%	BB	24-8-40BB	24	29	58.9	41.8	154	262	780	1094	2.62
	③	普通	18-8-40-55%	BB	27-8-40BB	27	32	54.8	40.4	154	282	746	1110	2.82
	④-1	普通	18-15-40-60%-C270	BB	24-15-40BB	24	29	58.9	43.6	165	281	793	1036	2.81
	⑤	普通	18-5-40-60%	BB	24-5-40BB	24	29	58.9	41.1	150	255	773	1118	2.55
	⑥	普通	21-5-40-60%	BB	24-5-40BB	24	29	58.9	41.1	150	255	773	1118	2.55
	⑦	規格外	18-3-20-60%-C265	BB	24-3-20BB	24	29	58.9	46.7	162	276	856	984	2.76
鉄筋 コン クリ ート	⑨-2	普通	21-12-20-55%	BB	27-12-20BB	27	32	54.8	47.6	175	320	838	931	3.20
	⑪-2	普通	27-12-20-45%-C330	BB	36-12-20BB	36	42	44.5	41.6	177	398	702	994	3.98
	⑫-2	普通	24-12-20-55%	BB	27-12-20BB	27	32	54.8	47.6	175	320	838	931	3.20
	⑫-2	普通	24-12-20-55%	N	27-12-20N	27	32	54.7	48.7	175	320	864	915	3.20
	⑬-2	普通	24-12-40-55%	BB	27-12-40BB	27	32	54.8	41.3	160	292	754	1078	2.92
	⑭-2	普通	24-12-20-55%-C300	N	27-12-20N	27	32	54.7	48.7	175	320	864	915	3.20
	⑮-1	普通	30-18-40-55%-C350	BB	30-18-40BB	30	39	50.2	42.1	169	337	741	1028	3.59
	⑮-2	普通	30-18-20-55%-C350	BB	30-18-20BB	30	36	50.2	48.3	184	367	820	884	3.67
	⑯-2	普通	30-12-20-55%	N	30-12-20N	30	36	50.7	48.1	175	346	843	915	3.46
	⑯-2	普通	30-12-20-55%	H	30-12-20H	30	36	45.4	45.2	175	386	775	947	3.86
	⑰-2	普通	36-12-20-55%	N	36-12-20N	36	42	45.7	45.4	175	383	780	947	3.83
	⑰-2	普通	36-12-20-55%	H	36-12-20H	36	42	40.1	41.6	177	442	692	978	4.42
	⑱-2	普通	40-12-20-55%	N	40-12-20N	40	47	42.2	42.3	177	420	713	978	4.20
	⑱-2	普通	40-12-20-55%	H	40-12-20H	40	47	36.6	38.1	179	490	616	1010	4.90
⑲-1	舗装	曲げ4.5-2.5-40-55%	BB	曲げ4.5-2.5-40BB	曲げ4.5	曲げ5.3	40.3	32.5	148	368	582	1218	3.68	
⑲-2	舗装	曲げ4.5-6.5-40-55%	BB	曲げ4.5-6.5-40BB	曲げ4.5	曲げ5.3	40.3	33.3	154	383	587	1184	3.83	

※1)空気量は4.5%

※2)配合内容については、予告なく変更することがございます。

福島県土木工事に用標準配合一覧表 (2021年度)

N

普通ポルトランドセメント

(標準形混和剤使用)

(株)シーズ

無筋鉄筋	区分番号	コンクリート種別			呼び方	呼び強度	配合強度	水セメント比	細骨材率	単体量 (kg/m ³)				
								(%)	(%)	水	セメント	砂	碎石	混和剤
無筋コンクリート	②	普通	18-8-40-60%	N	24-8-40N	24	29	58.1	42.8	154	266	801	1078	2.66
	③	普通	18-8-40-55%	N	27-8-40N	27	32	54.7	41.6	154	282	773	1094	2.82
	④-1	普通	18-15-40-60%-C270	N	24-15-40N	24	29	58.1	44.7	165	284	817	1018	2.84
	⑤	普通	18-5-40-60%	N	24-5-40N	24	29	58.1	42.0	150	259	793	1102	2.59
	⑥	普通	21-5-40-60%	N	24-5-40N	24	29	58.1	42.0	150	259	793	1102	2.59
	⑦	規格外	18-3-20-60%-C265	N	24-3-20N	24	29	58.1	47.8	162	279	880	968	2.79
鉄筋コンクリート	⑨-2	普通	21-12-20-55%	N	27-12-20N	27	32	54.7	48.7	175	320	864	915	3.20
	⑩-2	普通	27-12-20-45%-C330	N	40-12-20N	40	47	42.2	42.3	177	420	713	978	4.20
	⑫-2	普通	24-12-20-55%	N	27-12-20N	27	32	54.7	48.7	175	320	864	915	3.20
	⑬-2	普通	24-12-40-55%	N	27-12-40N	27	32	54.7	42.6	160	293	780	1060	2.93
	⑭-2	普通	24-12-20-55%-C300	N	27-12-20N	27	32	54.7	48.7	175	320	864	915	3.20
	⑮-1	普通	30-18-40-55%-C350	N	33-18-40N	33	39	48.1	41.2	169	352	726	1044	3.52
	⑮-2	普通	30-18-20-55%-C350	N	30-18-20N	30	36	50.7	49.8	184	363	853	865	3.63
	⑯-2	普通	30-12-20-55%	N	30-12-20N	30	36	50.7	48.1	175	346	843	915	3.46
	⑰-2	普通	36-12-20-55%	N	36-12-20N	36	42	45.7	45.4	175	383	780	947	3.83
	⑱-2	普通	40-12-20-55%	N	40-12-20N	40	47	42.2	42.3	177	420	713	978	4.20
	⑲-1	舗装	曲げ4.5-2.5-40-55%	N	曲げ4.5-2.5-40N	曲げ4.5	曲げ5.3	40.9	34.0	148	362	613	1202	3.62
	⑲-2	舗装	曲げ4.5-6.5-40-55%	N	曲げ4.5-6.5-40N	曲げ4.5	曲げ5.3	40.9	34.9	154	377	621	1168	3.77

※1)空気量は4.5%

※2)配合内容については、予告なく変更することがございます。

福島県土木工事に用標準配合一覧表 (2021年度)

BB

高炉セメントB種

(標準形混和剤使用)

(株)シーズ

無筋鉄筋	区分番号	コンクリート種別		呼び方	呼び強度	配合強度	水セメント比	細骨材率	単位量 (kg/m ³)					
							(%)	(%)	水	セメント	砂	砕石	混和剤	
無筋コンクリート	②	普通	18-8-40-60%	BB	24-8-40BB	24	29	58.9	41.8	154	262	780	1094	2.62
	③	普通	18-8-40-55%	BB	27-8-40BB	27	32	54.8	40.4	154	282	746	1110	2.82
	④-1	普通	18-15-40-60%-C270	BB	24-15-40BB	24	29	58.9	43.6	165	281	793	1036	2.81
	⑤	普通	18-5-40-60%	BB	24-5-40BB	24	29	58.9	41.1	150	255	773	1118	2.55
	⑥	普通	21-5-40-60%	BB	24-5-40BB	24	29	58.9	41.1	150	255	773	1118	2.55
	⑦	規格外	18-3-20-60%-C265	BB	24-3-20BB	24	29	58.9	46.7	162	276	856	984	2.76
鉄筋コンクリート	⑨-2	普通	21-12-20-55%	BB	27-12-20BB	27	32	54.8	47.6	175	320	838	931	3.20
	⑩-2	普通	27-12-20-45%-C330	BB	36-12-20BB	26	42	44.5	41.6	177	398	702	994	3.98
	⑫-2	普通	24-12-20-55%	BB	27-12-20BB	27	32	54.8	47.6	175	320	838	931	3.20
	⑬-2	普通	24-12-40-55%	BB	27-12-40BB	27	32	54.8	41.3	160	292	754	1078	2.92
	⑭-2	普通	24-12-20-55%-C300	BB	27-12-20BB	27	32	54.8	47.6	175	320	838	931	3.20
	⑮-1	普通	30-18-40-55%-C350	BB	33-18-40BB	33	39	47.2	39.7	169	359	692	1060	3.59
	⑮-2	普通	30-18-20-55%-C350	BB	30-18-20BB	30	36	50.2	48.3	184	367	820	884	3.67
	⑯-2	普通	30-12-20-55%	BB	30-12-20BB	30	36	50.2	46.8	175	349	812	931	3.49
	⑰-2	普通	36-12-20-55%	BB	36-12-20BB	36	42	44.5	41.6	177	398	702	994	3.98
	⑱-2	普通	40-12-20-55%	BB	40-12-20BB	40	47	40.7	40.5	177	435	671	994	4.35
	⑲-1	舗装	曲げ4.5-2.5-40-55%	BB	曲げ4.5-2.5-40BB	曲げ4.5	曲げ5.3	40.3	32.5	148	368	582	1218	3.68
	⑲-2	舗装	曲げ4.5-6.5-40-55%	BB	曲げ4.5-6.5-40BB	曲げ4.5	曲げ5.3	40.3	33.3	154	383	587	1184	3.83

※1)空気量は4.5%

※2)配合内容については、予告なく変更することがございます。

福島県土木工事に用標準配合一覧表 (2021年度)

H

早強ポルトランドセメント

(標準形混和剤使用)

(株)シーズ

無筋鉄筋	区分番号	コンクリート種別		呼び方	呼び強度	配合強度	水セメント比	細骨材率	単位量 (kg/m ³)					
							(%)	(%)	水	セメント	砂	碎石	混和剤	
無筋コンクリート	②	普通	18-8-40-60%	H	21-8-40H	21	25	59.7	48.4	161	270	895	960	2.70
	③	普通	18-8-40-55%	H	24-8-40H	24	29	53.5	46.7	161	301	851	978	3.01
	④-1	普通	18-15-40-60%-C270	H	21-15-40H	21	25	59.7	50.4	172	289	908	902	2.89
	⑤	普通	18-5-40-60%	H	21-5-40H	21	25	59.7	47.5	157	263	885	986	2.63
	⑥	普通	21-5-40-60%	H	21-5-40H	21	25	59.7	47.5	157	263	885	986	2.63
	③	規格外	18-3-20-60%-C265	H	24-3-20H	24	29	53.5	46.3	162	303	843	984	3.03
鉄筋コンクリート	⑨-2	普通	21-12-20-55%	H	24-12-20H	24	29	53.5	48.5	175	328	856	915	3.28
	⑪-2	普通	27-12-20-45%-C330	H	33-12-20H	33	39	42.6	42.4	177	416	715	978	4.16
	⑫-2	普通	24-12-20-55%	H	24-12-20H	24	29	53.5	48.5	175	328	856	915	3.28
	⑬-2	普通	24-12-40-55%	H	24-12-40H	24	29	53.5	42.3	160	300	773	1060	3.00
	⑭-2	普通	24-12-20-55%-C300	H	24-12-20H	24	29	53.5	48.5	175	328	856	915	3.28
	⑮-1	普通	30-18-40-55%-C350	H	30-18-40H	30	36	45.4	40.5	169	373	705	1044	3.73
	⑮-2	普通	30-18-20-55%-C350	H	30-18-20H	30	36	45.4	46.7	184	406	783	899	4.06
	⑯-2	普通	30-12-20-55%	H	30-12-20H	30	36	45.4	45.2	175	386	775	947	3.86
	⑰-2	普通	36-12-20-55%	H	36-12-20H	36	42	40.1	41.6	177	442	692	978	4.42
	⑱-2	普通	40-12-20-55%	H	40-12-20H	40	47	36.6	38.1	179	490	616	1010	4.90
	⑲-1	舗装	曲げ4.5-2.5-40-55%	H	曲げ4.5-2.5-40H	曲げ4.5	曲げ5.3	40.9	34.0	148	362	613	1202	3.62
	⑲-2	舗装	曲げ4.5-6.5-40-55%	H	曲げ4.5-6.5-40H	曲げ4.5	曲げ5.3	40.9	34.8	154	377	619	1168	3.77

※1)空気量は4.5%

※2)配合内容については、予告なく変更することがございます。